

ПАСПОРТ № 269 /24

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 2 от 10.01.2024 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.	
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S		Cr
Фланец ГОСТ 33259-15 50-10-01-1-В-см20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	68	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	1400
Фланец ГОСТ 33259-15 80-25-01-1-В-см20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	500
Фланец ГОСТ 33259-15 100-10-01-1-В-см20-IV	1,0	Сталь 20	475	335	30,0	70	130	0,2	0,2	0,54	0,014	0,015	0,08	500
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-В-см20-IV	1,6	Сталь 20	469	350	26,5	64	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	363
Фланец ГОСТ 33259-15 400-10-01-1-В-см20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	69	139	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	44
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-см20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	378
Фланец вр ГОСТ 33259-15 250-16-11-1-В-см20-IV	1,6	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	168
Фланец вр ГОСТ 33259-15 400-16-11-1-В-см20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,12	20

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20 ; сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1. ОСП18.20186 до 31.05.2025г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнечная 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ\112 02\01\003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

