


Общество с ограниченной ответственностью
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»



ИНН КПП 7733322820 773301001,
 125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д16, офис 1406Б
 тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru. (входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)
 Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3257

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: «Труда ПЭ 100 SDR11 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 18.04.2022г.

Марка сырья: ПЭ2НТ11-9(ПЭ100)

Номер партии: 04023


Размер партии: 2500м

Размер трубы: бухта 100м.

	Наименование показателя	Значение показателя по Гост	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм.	40+0,4 мм	40,3
3.	Толщина стенки, мм	3,7+0,5 мм	4,0
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 500
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Термостабильность (время окислительной индукции), мин.	Более 20	Соответствует
10.	Овальность после экструзии, не более	1,4	Соответствует
Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖ3). Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.			
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.			
Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д. 1			

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи: 18.07.22

ОТК  КОНТРОЛЁР ОТК
 Воронцов П.А.

