



ООО «Промресурссервис»  
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
Паронит марки Пон-б  
(общего назначения)

Дата изготовления: 1 кв. 2020г  
Номер партии: ТД3042  
Толщина: 3мм

Результаты физико-механических испытаний

Наименование показателя	Норма	Результат
Плотность (г/см <sup>3</sup> )	1,9	1,6-2,0
Прочность на разрыв МПа, не менее	18 (180)	20,2 (202)
Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %	5-15	14
Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), % не менее	35	38

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК \_\_\_\_\_

