



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДимПласт»

Российская Федерация, 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 226Д
Тел. (84235)4-49-42; Факс (84235)4-49-43; www.DimPlast.ru; E-mail: Info@DimPlast.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №274

Труба ПЭ 75x3,6 Дата изготовления 28.10.12 Партия № 099

Количество 100м.

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 18599–2001	Установлено анализом
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	соответствует
2	Наружный диаметр, мм	75+0,5	75,1
3	Толщина стенки, мм	3,6+0,6	3,75
4	Овальность, мм	1,6	1,2
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	420
6	Изменение длины труб после прогрева в %, не более	3	соответствует ГОСТ протокол испытаний №45.03-11 от 11.03.2011
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С, час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа-100	соответствует ГОСТ протокол испытаний №45.03-11 от 11.03.2011
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С, час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа-165	соответствует ГОСТ протокол испытаний №45.03-11 от 11.03.2011
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С, час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа-1000	соответствует ГОСТ протокол испытаний №45.03-11 от 11.03.2011

Заключение: продукция соответствует ГОСТ Р 18599–2001.

Правила транспортирования: Трубы не относят к категории опасных грузов в соответствии с ГОСТ 19433 и транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


Правила хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес. с момента изготовления.



Начальник цеха

Мастюков С.Н.

Мастюков С.Н.



Специалист отдела контроля качества

Чаурин Д.В.