



ООО «Промресурссервис»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Паронит марки Пон-б
(общего назначения)

Дата изготовления: 08.2020 г.
Номер партии: 5907
Толщина: **4мм**

Результаты физико-механических испытаний

Наименование показателя	Норма	Результат
Плотность (г/см ³)	1,9	1,6-2,0
Прочность на разрыв МПа, не менее	18 (180)	20,2 (202)
Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	14
Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см ²), % не менее	35	38

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК _____



Хранить в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, масел, бензина и других веществ.