



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД  
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ**

ОГРН 1137154009772 ИНН/КПП 7116510268/711601001  
301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,  
станция «Заводской парк», стр. 5

Телефон: +7 (48762) 2-14-35  
Факс: +7 (48762) 2-14-37  
nzpt@polyplastic.ru



Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00129 от 16.10.2019 г.



**Паспорт качества № 681**

**Трубы полимерные со  
структурированной стенкой и  
фасонные части к ним для систем  
наружной канализации  
ГОСТ Р 54475-2011**

Не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия №РОСС RU.HB24.АПТС Н00008/20 с 27.08.2020

Условное обозначение продукции: **Труба OD 160 x 3000 SN4 НПВХ**

№ партии: **38-21-21041**

Дата изготовления: **с 11.03.2021 по 13.03.2021**

Размер партии, шт: **784**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	п. 5.1.1, 5.4.1	Соответствует
2	Средний внутренний диаметр dim, min, мм, не менее	160,5	161,1
3	Толщина стенки e4, мм, не менее	0,5	0,6
4	Высота стенки es, мм, не менее	4,0	4,1
5	Средний наружный диаметр dem, мм	160 + 0,4	160,3
6	Длина контакта A min, мм, не менее	42	46,4
7	Ударная прочность при температуре 0 °С	TIR ≤ 10%	<10% *
8	Кольцевая жесткость SN, кН/м <sup>2</sup> , не менее	4	4,13
9	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Не должно быть: - трещин; - расслоений внутренней и наружной стенки; - остаточных короблений, изломов и углублений	Без изменений *
10	Изменение длины и внешнего вида труб после прогрева, %, не более	5, Не должно быть расслоений, трещин, пузырей	2,9 Без изменений *
11	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	79	81,1 *
12	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении воды 5 кПа (0,05 бар); б) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар); в) при отрицательном давлении минус 30 кПа ((-0,3 бар)	а) без протечек в течение 15 мин; б) без протечек в течение 15 мин; в) повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин	Герметично *

Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 мес. При транспортировании и хранении необходимо оберегать от ударов, механических нагрузок и повреждений, поверхность - от нанесения царапин

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

**Reg.№ УП-028905**

Примечание: \* По протоколам периодических испытаний

**Заключение:** Качество Труб полимерных со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Инженер по качеству  
(должность, подразделение)

(подпись)

Шишкина А.Ю.  
(расшифровка подписи)



29 апреля 2021 г.