

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 0304

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм  
или номер прокладки (детали)

1,0

Номер партии

0304

Дата изготовления

02.08.2022

Масса нетто

по накладной

Количество мест в партии

по накладной


ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,8-2,0	1,84
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	15 (150)* 18 (180)	15,4 (154)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°С в течение 5 ч. - в керосине при температуре 23°С в течение 5ч	10 35	7,3 76,6
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350кгс/см <sup>2</sup> ), %	5-15	10,2
5	Восстановляемость после снятия давления 35 МПа (350кгс/см <sup>2</sup> ), %, не менее	35	46,0
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	нет

\*-значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80  
Представитель службы обеспечения качества и технологии



Иванов И.И.  
Служба обеспечения качества  
ОАО ВАТИ АВТО