ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АТИ»

Россия, 656023, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 14; тел: (385-2) 33-68-84
E-mail: sbyt@barnaul-ati.ru; http: //www.barnaul-ati.ru
ИНН: 2223623411, КПП: 222301001, ОГРН: 1182225014443

Сертификат соответствия № 04ИДЮ137.RU.C00085
Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Прокладки из паронита марки ПОН-Б

ГОСТ 481-80 (с изм. 1-5).

Область применения *для уплотнения плоских разъемов агрегатов*
Толщина *2,0* мм Номер детали Ду40 Ру10-40
Номер партии *1326* Дата изготовления *июль 2024г.*
Масса нетто по накладной Количество мест по накладной
Количество деталей, шт.
Партия прокладок соответствует требованиям ГОСТ 15180-86
Номер партии материала *24*
Дата изготовления материала *июль 2024г.*
Гарантийный срок хранения - *2 года* со дня изготовления.
Результаты приемо-сдаточных испытаний:

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактические показатели
Плотность, г/см^3	1,8 – 2,0	1,9
Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см^2), не менее	18 (180) 15 (150)*	18,5(185)
Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - воде при температуре 100^{0}С в течение 5ч	10	9,0
- керосине при температуре 23^{0}С в течение 5ч	35	18,6
Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см^2), %	5 - 15	8
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см^2), %, не менее	35	48
Устойчивость к изгибу (определяется для паронита толщиной до 3 мм)	отсутствие трещин и излома	*отсутствуют*
Уплотняющая способность: - в среде водяного пара в автоклаве типа АП-1	отсутствие утечки пара	*выдерживает*
- в керосине в автоклаве типа АП-2	отсутствие утечки керосина	*выдерживает*
Геометрические размеры	соответствие	*соответствуют*

* Значение для паронита толщиной менее 2 мм

Партия материала соответствует требованиям ГОСТ 481-80 (с изм. 1-5).

Начальник ЦЗЛ _____ Начальник ОТК _____