



Адрес: 123056, РФ, Москва г, Большая Грузинская ул, дом № 61, корпус 2.

Тел./факс: (495) 649-70-59

[www.quadrocom.ru](http://www.quadrocom.ru)

E-mail: [info@quadrocom.ru](mailto:info@quadrocom.ru)

Паспорт качества № 20  
На ленту армированную самоклеящуюся  
ENERGOFLEX

Наименование продукции: Лента армированная самоклеящаяся 48мм\*50мм\*черная  
ENERGOFLEX

Партия: 1795

Количество изделий: 972

Дата изготовления: марта 2017

№п/п	Наименование показателя, ед измерения	Результаты испытаний	Норма по ТУ
1	Внешний вид	соответствует	Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в нем.
2	Ширина мм	48	48+/-1
3	Длина м	50	50+/-0,5
4	Разрывная нагрузка, Н/25мм	85,5	Не менее 80
5	Растяжение до разрыва,%	40,3	Не менее 10
6	Клейкость к пенополиэтилену, Н/25мм	4,7	Не менее 2,5
7	Липкость к самой себе, Н/25мм	8,5	Не менее 7,5
8	Адгезия к стали, Н/25мм	17,2	Не менее 15
9	Водостойкость	соответствует	После смачивания в воде лента не должна терять клеящие свойства.

**Заключение ОТК:** Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX

48мм\*50мм\*черная по качеству и упаковке соответствует нормам ТУ 2245-003-88921860-2014

Контролер ОТК



Румянцева.Т.