

ПАСПОРТ № 116 /18

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 85, №86 от 30.05.2018г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость Дж/см ²	C	Si	Mn	P	S	
Фланец ГОСТ 12820-80 1-150-10	1,0	Сталь 20	490	335	33,5	-	-	0,21	0,22	0,54	0,01	0,014	160
Фланец ГОСТ 12820-80 1-150-16	1,6	Сталь 20	460	320	34,5	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	270
Фланец ГОСТ 12820-80 1-200-16	1,6	Сталь 20	495	320	32,5	-	-	0,21	0,22	0,56	0,01	0,014	360
Фланец ГОСТ 33259-15 400-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	60
Фланец ГОСТ 33259-15 500-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	20
Фланец ГОСТ 33259-15 600-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	10
Фланец ер ГОСТ 33259-15 65-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	320	32,5	-	-	0,21	0,22	0,56	0,01	0,014	300
Фланец ер ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	330	33,0	-	-	0,21	0,24	0,53	0,01	0,014	593
Фланец ер ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	675
Фланец ер ГОСТ 33259-15 200-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	330	33,0	-	-	0,21	0,22	0,52	0,01	0,015	20

Продукция: фланцы ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15
Материал фланцев – сталь 20.

