

# ΠΑΣΠΟΡΤ ΚΑΧΕΣΤΒΑ

ZHEJIANG SHUANGHUAN PLASTIC VALVE ENTERPRICE LTD.  
QUALITY REPORT

Address: NO.9,XINZHOU ROAD,TAIZHOU,ZHEJIANG ,CHINA

Результат испытаний  
Протокол No.: GSJ-1244

1. Внешний вид и размеры:

Наименование	Техническое требование	Результат
Внешний вид	Соответствует	Соответствует
Центральный внутренний диаметр (mm)	400.5-401.5	401.0-401.3
Длина раструба (mm)	$\geq 206.0$	207.9-210.1
Толщина стенки(mm)	$\geq 12.3$	13.3-14.8
Толщина стенки раструба(mm)	$\geq 9.2$	15.3-16.4

2. Физические, механические свойства

Показатель	Техническое требование	Результат
Температура размягчения по Вика	$\geq 74$	74
Испытание на нагрев (150СХ60min)	GB/T8803-2001	GB/TT8803-2001
Ударная прочность	Нет трещин	Нет трещин
Гидравлические испытания (t 20С, время 1ч, давление 2.69MPa)	Нет трещин, нет утечки	Нет трещин, нет утечки
Гидравлические испытания (t 20С, время 1000ч, давление 2.05MPa)	Нет трещин, нет утечки	Нет трещин, нет утечки

台州市双泰贸易有限公司  
TAIZHOU SUNSHINE CO., LTD

叶青青

Наименование продукции: тройники, трубы, фитинги  
15.01.2018

Показатель	Техническое требование	Результат	Заключение
Внешний вид		Соответствует	Соответствует
Плотность	1350-1460g/m <sup>3</sup>	1353 g/m <sup>3</sup>	Соответствует
Температура размягчения по Вика	≥ 74	≥ 74	Соответствует
Испытание на нагрев	Нет окалины	Нет окалины	Соответствует
Ударная прочность	Нет трещин	Нет трещин	Соответствует
Гидравлические испытания	Нет утечки	3.36Мра 1ч, нет утечки	Соответствует
Заключение		Соответствует	Соответствует

台州市双赛贸易有限公司  
TAIZHOU SUNSHINE CO., LTD.

叶青青