



ООО «Промресурссервис»  
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
Паронит марки ПМБ -1

Дата изготовления: 06. 2020г

Номер партии: 2581

Толщина: 2мм

Геометрические размеры: 1,2x0,78м

Результаты физико-механических испытаний

| Наименование показателя  | Норма    | Результат |
|--|----------|-----------|
| Плотность (г/см <sup>3</sup> )   | 1,5-2,0  | 1,85      |
| Прочность на разрыв МПа, не менее  | 20 (200) | 21,49     |
| Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %                           | 2-15     | 6,81      |
| Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), % не менее | 40       | 43,08     |

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК \_\_\_\_\_



*Хранить в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, масел, бензина и других веществ.*