



ООО «Промресурссервис»

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Паронит марки Пон-б  
(общего назначения)

Дата изготовления: 01. 2020г

Номер партии: 2021

Толщина: **1мм**

Результаты физико-механических испытаний

Наименование показателя	Норма	Результат
Плотность (г/см <sup>3</sup> )	1,5-2,0	1,9
Прочность на разрыв МПа, не менее	15 (150)	16 (160)
Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %	5-15	14
Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), % не менее	35	38

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК



*Хранить в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, масел, бензина и других веществ.*