

ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14368 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/4067/2702

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 27.02.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 3000 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	40+0,4	40,0+40,4
2.2	Толщина стенки, мм	6,7+0,9	6,7+7,1
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	4002+4005
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует > 200
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°С, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 (партия PPR/4067/2702)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.

Контролер ОТК



Белова Н.А.
27 февраля 2022г.

ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14368 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/4067/1302

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 13.02.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 1080 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	40+0,4	40,2±40,4
2.2	Толщина стенки, мм	6,7+0,9	6,7±6,9
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	4002±4005
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует > 200
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°С, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 (партия PP-R/4067/1302)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.

Контролер ОТК _____



Рябушкина Т.Ю.
13 февраля 2021г.