

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»  
249030 Калужская область  
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в  
Тел. (484) 397-96-17  
E-mail: info@ agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 466

2022 г.

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.АЮ64.В.00056/21  
Срок действия с 04.06.2021 по 03.06.2024



### ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ОКПД2 22.21.21.122

### Труба ПЭ 100 SDR 11 – 20 x 2,0 питьевая, ГОСТ 18599 - 2001

Партия № б/п  
Количество: пог.м  
Дата изготовления: 2022 г.

Материал: ПЭ 100  
Получатель: ООО «Сантехкомплект»

Предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно – питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 40°С и номинальном давлении до 2,5 МПа, а так же другие жидкие и газообразные вещества.

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателя                                      | Требования НД  | Результат испытаний |
|-------|--|--|---------------------|
| 1     | Внешний вид:   | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. на наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Цвет труб – черный, черный с синими продольными полосами или синий, оттенки которого не регламентируются. | Соответствует       |
| 2     | Размеры, мм:   |  |                     |
|       | - наружный диаметр   | 20,0 + 0,3   | Соответствует       |
|       | - овальность после экструзии, не более                       | 1,2  | Соответствует       |
|       | - толщина стенки   | 2,0 + 0,3  | Соответствует       |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее             | 350  | Соответствует       |
| 4     | Изменение длины труб после прогрева, %, не более             | 3  | Соответствует       |
| 5     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении, час, не менее: |  | Без разрушения      |
| 6     | - при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа.   | 100  | Соответствует       |
|       | - при 80°С и начальном напряжении в стенке трубы 5,4 Мпа.    | 165  | Соответствует       |
|       | - при 80°С и начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа.    | 1000   | Соответствует       |
| 7     | Термостабильность труб при 200°С, мин, не менее              | 20   | Соответствует       |

Гарантийный срок - два года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4) или 8 (ОЖ 3)



**Заключение Отдела контроля качества:** трубы напорные из полиэтилена соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов/

М.П.

Действительно с печатью Отдела контроля качества