



ООО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Россия, 623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.

При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, тел. (3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23.

E-mail: [Objekt.Chernyshevsk@chelipe.ru](mailto:Objekt.Chernyshevsk@chelipe.ru)

УГК-1601-А



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 582503/08

Выдан 18.05.2016

на трубы горячедеформированные

Распоряжение на отгрузку № 143

Получатель ЗАО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА", 142822 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СИТНЕНСКИЙ Р-Н, П. СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО

Трубы изготовлены по заказу № 1108004 /16

Отгрузка произведена 18.05.2016

в вагоне № 61406765

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства			Технологические испытания			
		штук	метров*	кг**					Временное сопротивление разрыву, кгс/мм <sup>2</sup>	Предел текучести, кгс/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, %	Сплав	Раздача	Бортование	Загиб
51351	57x 5 НК 9000	35	368	2360.0	20	6F3242			49	30	33				
51353	57x 5 НК 9000	82	872	5590.0	20	6F3242			50	31	32				
51354	57x 5 НК 9000	66	688	4410.0	20	6F3242			50	31	32				
51355	57x 5 НК 9000	32	343	2200.0	20	6F3242			51	32	31				
51356	57x 5 НК 9000	66	707	4530.0	20	6F3263			50	31	32				
51357	57x 5 НК 9000	54	574	3680.0	20	6F3263			51	32	31				
									50	31	32				
									51	32	31				
<b>Итого</b>		335	3552.000	22770.0											

\* - определяется расчетом \*\* - определяется взвешиванием

Примечание: НД - немерная длина, МР - мерная длина, НЕ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей





Номер партии	Номера плавков	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %														Обозначения		
																Широковатость		
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	азот	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный мм.	внутренний мм.
51351	6F3242	0.19	0.43	0.25	0.005	0.008	0.08	0.13	0.22	0.010								
51353	6F3242	0.19	0.43	0.25	0.005	0.008	0.08	0.13	0.22	0.010								
51354	6F3242	0.19	0.43	0.25	0.005	0.008	0.08	0.13	0.22	0.010								
51355	6F3242	0.19	0.43	0.25	0.005	0.008	0.08	0.13	0.22	0.010								
51356	6F3263	0.20	0.43	0.23	0.010	0.008	0.11	0.13	0.17	0.009								
51357	6F3263	0.20	0.43	0.23	0.010	0.008	0.11	0.13	0.17	0.009								

Трубы изготовлены с фаской


Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб зелёной краской

Трубы отгружены без обрезки концов,

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют



ЦТК  
№478

Контролер ЦТК

