



ООО "Северсталь Трубопрофильный завод-Шексна"
162550 Россия, Вологодская обл. Шекнинский район.
Железнодорожный сельсовет, Индустриальный парк "Шексна",
строение 1

Форма 1
Агрегат ТЭСА 127-426

Сертификат качества № 25739
от 29.07.2016
Листов: 1
Лист: 1

Номер договора 643/00186217-92309 от 16.12.2015г.
Почтовый индекс Жд код Фондодержатель Шифр СГМ Код доступа
115/6-1332(53715003И) 130302 9387906924

Вагон №: Мест 1
Автотранспорт В326РС178/ВВ489878

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИПОС"

Стандарт поставки марка профиль
СТО 98797933-009-11 нам.2
ГОСТ 380-05 нам.1
СТО 98797933-009-11 нам.2

Станция АВТО ЛЫТКАРИНО ВНУТРИКОМБ.СТАНЦИИ.

№ п.п.	№ партии № пакета	№ плавки	Свариваемость	Поз	Класс точности	Марка стали	Кратность длины	Профилеразмер	Кол-во шт	Кол-во пакетов	Масса, т	
											Б	СВ
1	47137-2	364448	860	СВ	Б	Ст3сп5	МД	426x10 L=12000	2	1	2,420	2,425
Итого:											2,420	2,425

Материал отгружаемый: Используемый материал 0,112 м3

№ плавки	Heat No	C% x100	Si% x100	Mn% x100	P% x1000	S% x1000	Cr% x100	Ni% x100	Cu% x100	N2% x1000	As% x1000	Mo% x1000	V% x1000
364448		16	22	35	24	17	5	1	2	4	2	2	3


Партия Lot No	Предел текучести, н/мм2	Предел прочности, н/мм2	Прочность сварного шва, уд/неуд	Холодный изгиб, уд/неуд	Относительное удлинение	Механические свойства		
						Ударная вязкость KCV -20	Ударная вязкость KCV +20	Ударная вязкость Старение
47137	290	440	УД	УД	34	115/110/100	200/193/200	138/120/125



Применение: Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате НД. При перелиске по вопросам качества продукции обращаться к менеджеру ООО "Северсталь Трубопрофильный завод-Шексна".
Сертификат № 25739



Инспектор по качеству Майорова Н.А. Дата 29.07.2016
Мастер Серобя М.Н. Дата 29.07.2016
Технический контроль
Распечатано: Майорова Н.А. 29.07.2016 20:34:31



2 4 1 0 5 6 4