

Наименование	Электроды ЛЭЗУОНИ 13/55 4.0mm
Тип по ГОСТу	Э50А

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272.003-01055859-2003
марка проволоки: св-08А	по ГОСТу	ГОСТ 2248-70

партия	вес г	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Нисобий	Железо	Азот	Механические свойства металла шва при наплав- ленного металла при нормальной температуре	
																		Время сопротивле- ние МПа не менее 490 С	Удлинение %
27	1.000	18.01.16	0-0.12	0.20-0.50	0.70-1.20	0-0.030	0-0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не менее 20.0	не менее 127.4
10018	0.020	20.11.15	0.07	0.28	0.81	0.007	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	158.8
9964	1.120	19.11.15	0.07	0.30	0.81	0.006	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.6	158.8
10181	0.720	26.11.15	0.06	0.37	0.74	0.005	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	151.9
10030	0.660	20.11.15	0.06	0.31	0.78	0.005	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	151.9
408	0.160	28.01.16	0.08	0.31	0.83	0.007	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2	159.7
9967	3.360	19.11.15	0.06	0.35	0.95	0.005	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.4	163.7
409	0.820	28.01.16	0.07	0.38	0.73	0.005	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.3	149.9
313	1.560	28.01.16	0.07	0.36	0.99	0.006	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.6	162.7
325	1.560	28.01.16	0.08	0.36	1.00	0.009	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	166.6
228	1.560	26.01.16	0.06	0.36	1.01	0.005	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2	164.6
356	0.620	29.01.16	0.07	0.34	0.85	0.008	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.6	157.8
338	0.340	27.01.16	0.07	0.35	0.92	0.006	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	158.8
																		30.3	161.7

Начальник ОТК ООО "Лосиноостровский электродный завод"

А.И. АРХИПКИНА

ООО «Лосиноостровский  
электродный завод»  
О.Т.К.

