



ОАО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Россия, 623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23,
E-mail: Olga.Chernysheva@chelpipe.ru

УТК-1601-А

ЕИС

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 583918/08

Выдан 20.07.2016 на трубы горячедоформированные

Распоряжение на отгрузку № 137

Получатель ЗАО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА", 142822 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО СТУПИНСКИЙ р-н, п. СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО

Трубы изготовлены по заказу № 1107673 /14

Отгрузка произведена 20.07.2016 в вагоне № 60833951

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество		Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства			Технологические испытания			
		штук	метров*					кг**	Временное сопротивление разрыву, кгс/мм ²	Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение%	Сплав	Раздача	Вторичные
71341	32x 3 НК 9000	47	517	1110.0	20	6F4638		52	34	33				
								52	34	33				
Итого		47	517.000	1110.0										

* - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием

Примечание: НД - несмерная длина, МР - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей



Номер партии	Номера плавок	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %													Шероховатость						
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	цинк	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный мм.	внутренний мм.	наружная мм.	внутренняя мм.	
71341	6F4638	0.18	0.40	0.24	0.009	0.008	0.09	0.13	0.20	0.009											

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб зелёной краской

Трубы отгружены без обрезки концов,

Отходы на обреш в общий метраж и тоннаж не включены и составляют

Отгрузка производится по фактической массе.

Цех
контроля
№ 51/8-1

Инспектор ИТК

Контролер ИТК

