



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
 Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
 Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 047162812
 р/сч 40702810207430015528, К/сч 30101810465777100812
 тел.: +7(3435)379-420, 379-421, 379-422, 379-423
 E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 1243/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Фланец 125*10 (ПЭ 140)	125	10	224	851,20	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
2	Фланец 300*10 (ПЭ 315)	300	10	6	57,18	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
3	Фланец 100*16 (ПЭ/ПП 110)	100	16	197	696,40	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
4	Фланец 150*16 (ПЭ 160)	150	16	550	3201,00	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
5	Фланец 200*16 (ПЭ 225)	200	16	26	190,32	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
6	Фланец 300*16 (ПЭ 315)	300	16	86	1182,50	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопротив. дв. (Н/мм²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ Мпа (Н/мм²)	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСЧ, -20° С, Дж/см²	Твердость, НВ
1	Ст. 20	473	275	28,8	60	98	149
2	Ст. 20	473	275	28,8	60	98	149
3	Ст. 20	474	280	28,3	63	96	143
4	Ст. 20	461	270	29,4	55	108	163
5	Ст. 20	475	277	27,3	59	95	160
6	Ст. 20	474	280	28,3	63	96	143

Дата изготовления (поставки) 25.03.2023

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
2	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
3	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
4	0,18	0,21	0,51	0,011	0,021	0,13	0,18	0,18
5	0,17	0,2	0,45	0,12	0,009	0,1	0,21	0,21
6	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21

Протокол лабораторных испытаний №1243/1 от 01.04.2023 г.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)*

Дата	Вариант защиты по ГОСТ -9.014	Срок консервации, годы
03.04.2023	Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76	3 года (в местах исключаяющих попадание атмосферных осадков)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

Руководитель предприятия

МП



Лифанов Е.Ю.
расшифровка подписи

04.04.2023
год, месяц, число

