



Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»
Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ

www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 458

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. E 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 110*6,6 ГОСТ 18599-2001

Дата отгрузки: май 2018 г.

Количество: 1008 п/м –2207.52кг

Марка полиэтилена:

ПЭ100

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	110+1,0 мм	110
3.	Толщина стенки, мм	6,6+1,0 мм	6,8
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник лаборатории



С.Н.Ларин

Сертификат выдан

С.Н.Ларин

Дата выдачи

22.05.2018 г.